

# FICHE TECHNIQUE GAZON SYNTHÉTIQUE

RÉFÉRENCE **GARRIGUE 30**

APPLICATIONS **Jardins, espaces verts, aménagement paysager**

COMPOSITION DU VELOURS **3750 Dtex Mono filament polyéthylène bi colleur avec stabilisation UV + 3200 Dtex Mono filament polypropylène frisée avec stabilisation UV / GARRIGUE 30 vert/beige**

JAUGE **5/16**

HAUTEUR DE LA FIBRE **30mm (+/-5%)**

POIDS DU VELOURS **823g/m<sup>2</sup> (+/-10%)**

N° POINTS **14/10 cm (total 17.640/m<sup>2</sup>) (+/-10%)**

DOSSIER PREMIER **Tissu de Polypropylène stabilise UV 144g/m<sup>2</sup> (+/-10%)**

DOSSIER SECONDAIRE **Styrène-Butadiène (SBR)**

POIDS DOSSIER SECONDAIRE **850g/m<sup>2</sup> (+/-10%)**

ANCRAGE DE LA FIBRE **30N (+/-5%)**

POIDS TOTAL **1.817g/m<sup>2</sup>**

TENUE DES COULEURS **Échelle de bleu: 7-8**

STABILITÉ AUX U.V

\* La durabilité de la garantie dépend aussi de l'utilisation de l'herbe et le positionnement mondial selon le tableau CIBA KLangley l'exclusion des domaines météorologiques spécifiques

KLangley/année	Watt/m <sup>2</sup> /année	Durabilité *
0-110	0-150	8 ans
111-140	151-190	7 ans
141-160	191-200	6 ans
< 161	< 221	5 ans

TOLÉRANCES  
DIMENSIONNELLES **+/-5%**